

## Pressanleitungen

- 1.) Transfer vor dem Pressen auf Rechtschreib- und grafische Fehler überprüfen!
- 2.) Jeder Lieferung liegt mindestens 1 Transfer mehr bei, welches für Vorversuche verwenden werden kann!
- 3.) Bei vielen Textilien ist es ratsam, diese einige Sekunden vorzupressen, dadurch verdampft die Restfeuchtigkeit des Textils.
- 4.) Das Transfer muss eben auf der Presse liegen. Durch Nähte, Knopfleisten, Taschen und dergleichen wird der Pressdruck verringert und das Druckergebnis im Bezug auf Langlebigkeit kann negativ beeinflusst werden.



### Plastisoltransfer TFG 1 (Granuliert)

Baumwoll- und Mischgewebe Textilien wie T-Shirt, Sweater, grober Stoff (Polos etc),  
pressen mit

**Pressen für 6 bis 8 Sekunden bei 160 - 165 Grad.**

Starker Pressdruck, Papier warm (nicht knallheiß) abziehen.

Schlüsselbänder, Sporttaschen, Fleeze, Caps und hitzeempfindliche Textilien

pressen mit 6 Sekunden bei 143-145 Grad.  
mittlerer Pressdruck. Kann warm abgezogen werden.  
Bei Schlüsselbändern, Sporttaschen, abgekühlt abziehen.

Bei glatten Oberflächen wie PVC, Schlüsselbänder, etc. kann der Kleber/Farbe nicht in den Stoff eindringen.  
Er darf nach dem Pressen auch nicht unter der Farbe rausquetschen. Darum darf die Temperatur hierbei 145 Grad bei 6 Sek. nicht übersteigen.

In jedem Fall müssen selbst Vorversuche gemacht werden, zumal jedes Textil andere Eigenschaften hat.

Bitte auch die Waschanleitung bedruckter Textilien beachten!

### Plastisoltransfer TFG 2 (Granuliert)

Sehr dehnbar, mit weichem Griff - für großflächige Transfers auf Baumwolle, Mischgewebe, Trikots, elastananteilige Trikots.  
Nicht geeignet für kleinste Schriften.

**Pressen für 6 Sekunden bei 160 - 165 Grad.**

Hoher Pressdruck. Kann warm abgezogen werden.

In jedem Fall müssen selbst Vorversuche gemacht werden, zumal jedes Textil andere Eigenschaften hat.

Bitte auch die Waschanleitung bedruckter Textilien beachten!

### Plastisoltransfer TFG 3 (Granuliert)

Transfer für Nylon/Polyester, Regenjacken, Schirme etc.

Vorversuche sind zwingend erforderlich, da diese Textilien imprägniert, geölt oder beschichtet sein können.

Je nach Beschichtung kann das Transfer dauerhaft halten, oder sich bereits nach den ersten Wäschen lösen.

Beste Press-Ergebnisse bekommen sie:

Pressstelle reinigen (Alkohol oder Azeton)

Mittlerer Pressdruck

4 Sekunden vorpressen

Transfer pressen mit

**Pressen mit 7 Sekunden und 140 Grad.**

Papier warm abziehen,

4 Sekunden mit roter Silikonfolie nachpressen.

In jedem Fall müssen selbst Vorversuche gemacht werden, zumal jedes Textil andere Eigenschaften hat.

Bitte auch die Waschanleitung bedruckter Textilien beachten!

### Softtransfer

Softtransfer haben einen weichen Griff, ähnlich wie DirektSiebdruck.

**Pressen mit 20 Sekunden und 185 Grad**

Starker Druck, heiss abziehen.

Vor 2-3 Tagen nicht waschen

In jedem Fall müssen selbst Vorversuche gemacht werden, zumal jedes Textil andere Eigenschaften hat.

Bitte auch die Waschanleitung bedruckter Textilien beachten !

### Fototransfer

Baumwolle, Polyamid, Elasthan (T-Shirt, Polos, Trikot etc.)

**Pressen mit 8-10 Sekunden und 175 Grad**

Starker Druck, kalt abziehen

Pressen auf andere Textilien mit 6 bis 20 Sekunden, ab 140 Grad

Je nach Textil. Vorversuche machen, Waschtest durchführen.

Druckmuster können gestellt werden.

In jedem Fall müssen selbst Vorversuche gemacht werden,

jedes Textil kann andere Eigenschaften haben.

Bitte auch die Waschanleitung bedruckter Textilien beachten !

#### Waschanleitung für eine größtmögliche Langlebigkeit

1. Drehen Sie bitte die Kleidungsstücke vor dem Waschen auf Links.
2. Benutzen Sie kein Weichspüler und kein Vollwaschmittel.
3. Beflockte und bedruckte Kleidungsstücke bitte nur mit Feinwaschmittel bei höchstens 40 Grad waschen.
4. Auf richtige Dosierung des Waschmittels achten.
5. Schleudern wenn nur mit geringer Umdrehungszahl.  
Beflockte Textilien nicht schleudern, tropfnass aufhängen
6. Bedruckte und beflockte Textilien nicht in den Trockner geben !
7. Beim Bügeln auf Links drehen, nicht über die bedruckte Fläche bügeln.
8. Den Druck/Flock nicht ziehen, zerren, kratzen oder reißen

Bitte beachten Sie obige Anleitung, denn  
sämtliche auf dem Textil vom Hersteller angebrachte Wasch- und  
Trockenhinweise beziehen sich auf das unbedruckte/beflockte  
Textil, sind also nur auf das Textil zu beziehen.

Wenn diese Punkte nicht eingehalten werden, kann keine Garantie  
für die Haltbarkeit bzw. Farbintensität der Bedruckung/Beflockung  
übernommen werden.